

הפריימר של DRYTEK® הוא תמיסה איכותית על בסיס מים המכילה פולימרים אקריליים וחומרים פעילי-שטח אשר מעמיקים לחדור לתוך המצע ומשפרים את חוזק ההידבקות. הפריימר של DRYTEK® ניתן ליישום על סוגי מצע רבים, כולל בטון, פי.וי.סי, אריחי ויניל מרוכבים (VCT), שעם, עץ, מתכת, אבן ואריחי קרמיקה.

### ערבוב

יש לדלל במים את הפריימר של DRYTEK® ביחס המפורט בטבלה הבאה. תמיד יש למדוד את כמות המים כדי להבטיח ריכוז תערובת נכון. תוצאות טובות ביותר יושגו על ידי ביצוע הערבוב ידנית, בעזרת מוט בחישה.

הפריימר של DRYTEK® מסופק בצורת תרכיז שאותו יש לדלל במים כמפורט להלן:

סוג התשתית	ריכוז – מים : תרכיז	כושר כיסוי: מ"ר לגלון (3.78 ליטר)
בטון יצוק או טרומי	1:3	37 מ"ר
בטון קל	1:3	37 מ"ר
עץ ולינוליאום	5:1	19 מ"ר
פי.וי.סי	1:1	26 מ"ר
אריחי קרמיקה ואבן, מתכת	*1:1	26 מ"ר
לוחות ויניל	1:1	26 מ"ר
מצע סופג מאד	**1:3	19 מ"ר
מצע בלתי סופג	*1:1	26 מ"ר
<b>כיסוי עמיד בשחיקה</b>		
משטח נקבובי יבש	**1:3	19 מ"ר
בטון צפוף	1:3	37 מ"ר

לדוגמא, כאשר מיישמים פריימר על בטון יצוק או טרומי, יש לערבב 3 גלון מים ב-1 גלון תרכיז. התערובת שתתקבל תספיק לכיסוי כ- 37 מ"ר.

\* יש לפעול כדלהלן בעת יישום על קרמיקה, אריחי אבן, מתכת או מצע בלתי סופג כגון אפוקסי, פוליאוריתן וכדומה: ראשית יש ליישם את הפריימר על פני כל השטח. אז יש לפזר מעט אבקת מוצרי DRYTEK® על פני הפריימר הלח ולהברישי במטאטא עד שתיווצר דייסה קלה. יש להניח לדייסה זו להתייבש לפני יישום מוצרים מתפלסים של DRYTEK®.

\*\* יש ליישם פריימר פעמיים על משטחים נקבוביים במיוחד ולהניח לשכבה הראשונה להתייבש לפני יישום השנייה.

### יישום

ניתן ליישם הפריימר של DRYTEK® על שטחים מוכנים על ידי ריסוס, ברולר או במברשת. מנע יצירת שלוליות והנח לשכבה להתייבש עד שלא תידבק במגע (3 עד 5 שעות לאחר היישום, אם קיים אוורור טוב). לקבלת תוצאות טובות ביותר, הברש קלות את הפריימר בעודו לח כדי להבטיח את אחידות השכבה. אין ליישם את הפריימר של DRYTEK® על משטחים בטמפרטורה נמוכה מאשר +10°C. זמן ייבוש בלתי מספיק או יצירת שכבה לקויה בגלל קור ו/או לחות יחסית גבוהה עלולים לגרום חורים זעירים בשכבה. יש לשמור על אוורור טוב בעת יישום הפריימר וגם לאחר מכן, כדי להבטיח ייבוש נאות.



DRYTEK® Primer can be spray, roller or broom applied

### הכנת המצע

על המצע להיות נקי מאבק, שמן ומזהמים העלולים להחליש את ההידבקות. משטחים חלשים יש לנקות באופן מכני לעומק עד לקבלת משטח מוצק, באמצעות התזת-חול, קרצוף וכדומה. יש לסלק את כל החלקים הרופפים, כגון שרידי דבק, ולשאוב את האבק. החוזק במתיחה של הצמדת הכיסוי צריך להיות 0.5 מגה-פסקל לפחות. יש ליישם על השטח את הפריימר של DRYTEK®. טמפרטורת פני השטח צריכה להיות  $+6^{\circ}\text{C}$  לפחות בעת היישום ויש לשמור על טמפרטורת האוויר שתהיה בתחום  $+10^{\circ}\text{C}$  עד  $+25^{\circ}\text{C}$ . חובה לדאוג לאוורור מתאים כדי להבטיח ייבוש אחיד.

### בטיחות וגהות

הפריימר של DRYTEK® הוא על בסיס מים ובתנאי שימוש רגילים אין בו סכנה. במקרה של מגע עם העור, שטוף מיד במים. יש ללבוש כפפות ולהרכיב משקפי מגן. כאשר מרססים את המוצר אין לשאוף את הערפל שנוצר. לקבלת מידע נוסף, עיין בדף נתוני בטיחות החומר.

### אריזה

הפריימר של DRYTEK® מסופק במיכל של 1 גלון, במיכל פלסטי של 6.6 גלון (25 ליטר) וכן במיכל פלסטי מחוזק של 264 גלון (1000 ליטר).

### אחסון

חיי המוצר באחסון אחרי תאריך הייצור הם 6 חודשים בתנאי אחסון טובים. אין להניח לפריימר להיחשף לכפור במהלך האחסון או ההובלה. אם קפא החומר, ניתן להשתמש בו לאחר הפשרתו ובחישה נמרצת.

### ניקוי

יש לנקות היטב את כל הכלים והציוד במים מיד לאחר השימוש.

Information contained within this brochure is not legally binding. Information contained herein is in good faith but US Building Materials (USBM) will not be held liable for information which has been misunderstood or used incorrectly. USBM will not be held liable for improperly applied or used products, nor the specific use or pertinency of a product to a particular project. Information contained herein or otherwise administered by USBM or its affiliates is based on the current and present knowledge of the products when used under normal circumstances and according to USBM recommendations.

Manufactured By:  
 Drytek Flooring Solutions, LLC  
 Phone: (603) 334-3440 Fax: (603) 334-3449  
 E-mail: [info@drytek.com](mailto:info@drytek.com) Website: [www.drytek.com](http://www.drytek.com)  
 195 New Hampshire Ave. Suite 240  
 Portsmouth, NH 03801



טכנוקריט (1992) בע"מ

Authorized Distributor:  
 מפיץ מורשה:

טכנוקריט (1992) בע"מ  
 טלפון: 972-8-9702384 פקס: 972-8-9702385  
 דוא"ל: [contact@frp.co.il](mailto:contact@frp.co.il) אתר: [www.frp.co.il](http://www.frp.co.il)  
 נהל בוקק 6, מודיעין 71704